MULTILIGHT

Masilla de poliester ligera de relleno y acabado

REF. 23179



DESCRIPCION

Masilla de poliester de bajo peso especifico y textura cremosa, de facil aplicacion y acabado liso, muy fino y sin porosidad. Adherencia sobre la mayoria de las superficies del automovil. Color validado GS: verde.

METODO DE APLICACION



Limpiar / rectificar superficie



Desengrasar



1-3 % BPO
Pot life 4-6 min



Aplicar con espatula



15-20 min
20 C



P80-P120
P120-P240

INFORMACION COMPLEMENTARIA

POT LIFE	4-6 min a 20 C	**UFI**	J830-40HU-T006-Y9SP
DENSIDAD RELATIVA	1,516	**PAIS DE FABRICACION**	Union Europea
LIMITE VOC	250 g/l	**VIDA UTIL**	12 meses
VOC	75,783 g/l	**USO**	Exclusivamente profesional
Nº ONU	UN1993 - Clase 3 - Grupo III	**HS CODE**	32141090

LOGISTICA

PRESENTACION	UNIDADES / CAJA	EAN	MOQ
1 L	6 latas	8432229910129	6 latas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar y rectificar la superficie. Desengrasar cuidadosamente antes de la aplicacion. La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, oxido y contaminantes.

APLICACION Y COMPATIBILIDAD

Adecuada para aluminio, acero galvanizado, madera, SMC, FRP y metales desnudos. Mezclar homogeneamente con 1-3 % de endurecedor BPO segun temperatura y aplicar con espatula. No apta para termoplasticos ni superficies recubiertas con pintura acrilica o endurecida con acido.

SECADO, LIJADO Y REVESTIBILIDAD

Pot life: 4-6 min a 20 C. Secado: 15-20 min a 20 C; puede reducirse mediante calentamiento durante 10 min sin superar 60 C. Lijado de desbaste P80-P120 y acabado P120-P240. Revestible con masilla de poliester de acabado, masilla de poliester pulverizada y capas de imprimacion acrilicas.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar el equipo inmediatamente despues de la aplicacion con disolvente adecuado para productos de nitrocelulosa, antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Producto inflamable con contenido en estireno. Consultar la SDS vigente y la etiqueta antes del uso. Utilizar los EPI adecuados y cumplir la normativa de seguridad, higiene laboral, transporte y gestion de residuos.

ALMACENAJE

Conservar el envase correctamente cerrado, en lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de calor e ignicion. Condicion SDS: 5-25 C. Vida util de la masilla: 12 meses; referencia del fabricante a 20 C en envase cerrado.