MULTISOFT

Masilla de poliéster multifunción de relleno y acabado

REF. 23180



DESCRIPCIÓN

Masilla multifunción de poliéster con excelentes propiedades de relleno y adherencia sobre diversos tipos de superficies. Gran capacidad de nivelado y acabado extremadamente liso, reduciendo el tiempo necesario de lijado. Color: beige.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Limpiar / rectificar	Desengrasar	2-3 % BPO	Aplicar	20-30 min	P80-P120
superficie		Pot life 4-6 min	con espátula	20 °C	P120-P240

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

POT LIFE	4-6 min a 20 °C	**UFI**	XC30-N078-300P-MNCR
DENSIDAD RELATIVA	1,516	**PAÍS DE FABRICACIÓN**	Unión Europea
LÍMITE VOC	250 g/l	**VIDA ÚTIL**	12 meses
VOC	75,783 g/l	**USO**	Exclusivamente profesional
Nº ONU	UN1993 · Clase 3 · Grupo III	**HS CODE**	32141090

LOGÍSTICA

PRESENTACIÓN	UNIDADES / CAJA	EAN	MOQ
1,8 kg	6 latas	8436538190869	6 latas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar y rectificar la superficie. Desengrasar cuidadosamente antes de la aplicación. La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, óxido y contaminantes.

APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Mezclar a fondo los componentes hasta obtener un color homogéneo. Dosificar 2-3 % de endurecedor BPO y aplicar con espátula en capas de no más de 5 mm. No aplicar a temperaturas inferiores a +10 °C. Excelente adherencia sobre diversos tipos de superficies.

SECADO, LIJADO Y REVESTIBILIDAD

Pot life: 4-6 min a 20 °C. Secado: 20-30 min a 20 °C; puede reducirse mediante calentamiento durante 10 min sin superar 60 °C. Lijado de desbaste P80-P120 y acabado P120-P240. Revestible con masilla de poliéster de acabado, masilla de poliéster pulverizada y capas de imprimación acrílicas.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar el equipo inmediatamente después de la aplicación con disolvente para productos de nitrocelulosa, antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Líquido y vapores inflamables; contiene estireno. Utilizar los EPI adecuados, asegurar ventilación suficiente y consultar la SDS vigente y la etiqueta antes del uso.

ALMACENAJE

Conservar el envase correctamente cerrado entre 5 y 25 °C, en lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de calor e ignición. Vida útil GS: 12 meses para la masilla en envase cerrado.