UNIVERSAL

Masilla de poliester de relleno y acabado

REF. 23181



DESCRIPCION

Masilla de poliester de gran capacidad de relleno y acabado en un solo producto. Adherencia sobre diversos tipos de superficies. Facil lijado. Color validado GS: beige.

METODO DE APLICACION



Limpiar / rectificar superficie	Desengrasar	**1-3%** Endurecedor	Aplicar con espatula	**20 min** 25 C	**P80-P180** Lijado

INFORMACION COMPLEMENTARIA

SECADO	20 min a 25 C	**UFI**	QF30-40WN-E005-9YXT
DENSIDAD RELATIVA	1,091	**PAIS DE FABRICACION**	Unión Europea
LIMITE VOC	250 g/l	**VIDA UTIL**	12 meses
VOC	15,3 g/l	**USO**	Exclusivamente profesional
Nº ONU	UN1993 - Clase 3 - Grupo III	**HS CODE**	32141090

LOGISTICA

PRESENTACION	UNIDADES / CAJA	EAN	MOQ
1,8 kg	6 latas	4021447595597	6 latas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar y rectificar la superficie. Desengrasar cuidadosamente antes de la aplicacion. La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, oxido y contaminantes.

APLICACION Y COMPATIBILIDAD

Mezclar homogéneamente con 1-3% de endurecedor y aplicar con espátula. UNIVERSAL presenta adherencia sobre los mismos tipos de superficies validados por GS para MULTISOFT.

SECADO Y LIJADO

Secado aproximado: 20 min a 25 °C. Lijado recomendado: P80-P180.

LIMPIEZA DE EQUIPO

No especificada en el catalogo ni en la SDS. Utilizar el procedimiento de limpieza aprobado por GS/taller y cumplir las medidas de seguridad y gestion de residuos indicadas en la SDS.

SEGURIDAD

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Liquido y vapores inflamables; irritante para piel y ojos; se sospecha que dana al feto y puede provocar danos en organos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Consultar siempre la SDS vigente y utilizar los EPI adecuados.

ALMACENAJE

Conservar los envases entre 5 y 25 C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignicion y luz solar directa. Mantener el envase bien cerrado y alejado de agentes oxidantes y materiales fuertemente acidos o alcalinos.