METAL

Masilla de poliéster con partículas de aluminio

REF. 23182



DESCRIPCIÓN

Masilla de poliéster con partículas de aluminio laminado, indicada para grandes cargas y reparaciones de superficies extensas. Presenta elevada elasticidad, fácil lijado y puede sustituir a la masilla de estaño. Color: aluminio.

MÉTODO DE APLICACIÓN



Limpiar / rectificar superficie	Desengrasar	2-3 % BPO Pot life 4-6 min	Aplicar con espátula	20-30 min 20 °C	P80-P120 P120-P240

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

POT LIFE	4-6 min a 20 °C	**UFI**	1H30-N0M1-Q00P-XAHV
DENSIDAD RELATIVA	1,091	**PAÍS DE FABRICACIÓN**	Unión Europea
LÍMITE VOC	250 g/l	**VIDA ÚTIL**	12 meses
VOC	15,3 g/l	**USO**	Exclusivamente profesional
Nº ONU	UN1993 · Clase 3 · Grupo III	**HS CODE**	32141090

LOGÍSTICA

PRESENTACIÓN	UNIDADES / CAJA	EAN	MOQ
1,8 kg	6 latas	8432229910112	6 latas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar y rectificar la superficie. Desengrasar cuidadosamente antes de la aplicación. La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, óxido y contaminantes.

APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Mezclar minuciosamente los componentes hasta obtener un color uniforme. Dosificar 2-3 % de endurecedor BPO y aplicar con espátula en capas de no más de 5 mm. No aplicar a temperaturas inferiores a +10 °C. Especialmente indicada para grandes cargas y superficies extensas.

SECADO, LIJADO Y REVESTIBILIDAD

Pot life: 4-6 min a 20 °C. Secado: 20-30 min a 20 °C; puede reducirse mediante calentamiento durante 10 min sin superar 60 °C. Lijado de desbaste P80-P120 y acabado P120-P240. Revestible con masilla de poliéster de acabado, masilla de poliéster pulverizada y capas de imprimación acrílicas.

LIMPIEZA DE EQUIPO

Limpiar el equipo inmediatamente después de la aplicación con disolvente para productos de nitrocelulosa, antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Líquido y vapores inflamables; contiene estireno. Utilizar los EPI adecuados, asegurar ventilación suficiente y consultar la SDS vigente y la etiqueta antes del uso.

ALMACENAJE

Conservar el envase correctamente cerrado entre 5 y 25 °C, en lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de calor e ignición. Vida útil GS: 12 meses para la masilla en envase cerrado.

GS ADVANCE SYSTEMS, S.L.
C/ Galileo Galilei, parc. 129 - nave 16 | P.I. El Polear | 29313 Villanueva del Trabuco (Málaga)
España | Tel. fijo +34 951 994 486 | Móvil +34 608 646 756 | admin@gs-advancesystems.eu