GLASS FIBER

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio

REF. 23183



DESCRIPCIÓN

Masilla de poliéster reforzada con fibra de vidrio, diseñada para reparar y rellenar sobre una amplia variedad de superficies. Ofrece buena adherencia sobre aluminio, acero, acero galvanizado y superficies de fibra de vidrio, con fácil aplicación y lijado. Color: verde.

MÉTODO DE APLICACIÓN



Limpiar / rectificar	Desengrasar	2-3 % BPO	Aplicar	20-30 min	P80-P120
superficie		Pot life 4-8 min	con espátula	20 °C	

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

POT LIFE	4-8 min a 20 °C	**UFI**	XM30-509F-1005-MP3X
DENSIDAD RELATIVA	1,091	**PAÍS DE FABRICACIÓN**	Unión Europea
LÍMITE VOC	250 g/l	**VIDA ÚTIL**	12 meses
VOC	15,3 g/l	**USO**	Exclusivamente profesional
Nº ONU	UN1993 · Clase 3 · Grupo III	**HS CODE**	32141090

LOGÍSTICA

PRESENTACIÓN	UNIDADES / CAJA	EAN	MOQ
1 kg	8 latas	8435195220926	8 latas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar y rectificar la superficie. Desengrasar cuidadosamente antes de la aplicación. La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, óxido y contaminantes.

APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Mezclar minuciosamente los componentes hasta obtener una coloración uniforme. Dosificar 2-3 % de endurecedor BPO y aplicar con espátula en capas de no más de 5 mm. Antes de aplicar capas adicionales, igualar la masilla de fibra de vidrio con otras masillas de poliéster. No aplicar a temperaturas inferiores a +10 °C. Adecuada para aluminio, acero, acero galvanizado y superficies de fibra de vidrio.

SECADO Y LIJADO

Pot life: 4-8 min a 20 °C. Secado: 20-30 min a 20 °C; puede reducirse mediante calentamiento durante 10 min sin superar 60 °C. Lijado recomendado: P80-P120.

REVESTIBILIDAD Y LIMPIEZA

Revestible con masilla de poliéster, masilla de poliéster pulverizada y capas de imprimación acrílicas. Limpiar el equipo inmediatamente después de la aplicación con disolvente para productos de nitrocelulosa.

SEGURIDAD

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Líquido y vapores inflamables; contiene estireno. Utilizar los EPI adecuados, asegurar ventilación suficiente y consultar la SDS vigente y la etiqueta antes del uso.

ALMACENAJE

Conservar el envase correctamente cerrado entre 5 y 25 °C, en lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de calor e ignición. Vida útil GS: 12 meses para la masilla en envase cerrado.

GS ADVANCE SYSTEMS, S.L.
C/ Galileo Galilei, parc. 129 - nave 16 | P.I. El Polear | 29313 Villanueva del Trabuco (Málaga)
España | Tel. fijo +34 951 994 486 | Móvil +34 608 646 756 | admin@gs-advancesystems.eu