TECHNICAL DATA SHEET

GS ADVANCE SYSTEMS | GTDS

PLASTIC

Masilla de poliéster flexible para reparación de plásticos

REF. 23184



DESCRIPCIÓN

Masilla de poliéster flexible especialmente formulada para la reparación de materiales plásticos del automóvil. Ofrece elevada flexibilidad y buena adherencia sobre numerosos plásticos, incluido polipropileno, y también sobre metal. Color: negro.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Limpiar / rectificar	**Desengrasar**	**2-3 % BPO**	**Aplicar**	**30-45 min**	**P120-P180**
superficie		Pot life 5-8 min	con espátula	20 °C	P180-P240

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

POT LIFE	5-8 min a 20 °C	**UFI**	JQ30-N0YU-A00P-80Q0
DENSIDAD RELATIVA	1,091	**PAÍS DE FABRICACIÓN**	Unión Europea
LÍMITE VOC	250 g/l	**VIDA ÚTIL**	12 meses
VOC	15,3 g/l	**USO**	Exclusivamente profesional
Nº ONU	UN1993 - Clase 3 - Grupo III	**HS CODE**	32141090

LOGÍSTICA

PRESENTACIÓN	UNIDADES / CAJA	EAN	MOQ
1 kg	8 latas	8435195220933	8 latas

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpiar y rectificar la superficie. Desengrasar cuidadosamente antes de la aplicación. La superficie debe estar seca y libre de polvo, grasa, óxido y contaminantes.

APLICACIÓN Y COMPATIBILIDAD

Mezclar minuciosamente los componentes hasta obtener una coloración uniforme. Dosificar 2-3 % de endurecedor BPO y aplicar con espátula en capas de no más de 3 mm. Temperatura mínima de aplicación: +10 °C. Adecuada para laminados de poliéster y vidrio, poliamidas, copolímeros de estireno y polipropileno. No recomendada para polietileno ni teflón. En polipropileno, para espesores superiores a 1 mm, utilizar previamente promotor de adherencia e imprimación acrílica con aditivo flexibilizante.

SECADO Y LIJADO

Pot life: 5-8 min a 20 °C. Secado: 30-45 min a 20 °C; puede reducirse mediante calentamiento durante 10 min sin superar 60 °C. Lijado recomendado: P120-P180 de desbaste y P180-P240 de acabado.

REVESTIBILIDAD Y LIMPIEZA

Revestible con masilla de poliéster pulverizada y capas de imprimación acrílicas. En materiales plásticos o elementos expuestos a golpes, las capas siguientes deben flexibilizarse con un aditivo adecuado. Limpiar el equipo inmediatamente después de la aplicación con disolvente para productos de nitrocelulosa.

SEGURIDAD

Producto destinado exclusivamente a uso profesional. Líquido y vapores inflamables; contiene estireno. Utilizar los EPI adecuados, asegurar ventilación suficiente y consultar la SDS vigente y la etiqueta antes del uso.

ALMACENAJE

Conservar el envase correctamente cerrado entre 5 y 25 °C, en lugar seco y bien ventilado, protegido de la luz solar y alejado de fuentes de calor e ignición. Vida útil GS: 12 meses para la masilla en envase cerrado.