SPRAY ANTIGRAVILLA

Protección anticorrosiva flexible y repintable

REFS. 23276 / 23277 / 23278 | 400 ml



DESCRIPCIÓN

Spray antigravilla de excelente estructura y flexibilidad, diseñado para crear una barrera anticorrosiva en bajos de carrocería y pasos de rueda. Adecuado para reparaciones localizadas, con buena adherencia y resistencia. Puede repintarse y está disponible en negro, gris y blanco.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

ACABADO	Satinado	**DENSIDAD RELATIVA SDS**	0,725
FORMATO	400 ml	**USO**	Profesional
COLORES	Negro, gris y blanco	**SECADO**	20 min
NATURALEZA	Aerosol 1K	**REPINTADO**	10 min

REFERENCIAS Y COLORES

REF.	COLOR	EAN-13	UFI
23276	Negro	8432229135577	3050-80AS-X003-64EY
23277	Gris	4046719037520	2250-S016-700K-UG11
23278	Blanco	4046719037469	U550-80QK-J002-HTM3

LOGÍSTICA

HS CODE	32089091	**ORIGEN**	Unión Europea
CAJA	12 unidades	**MOQ GS**	12 unidades

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y óxido antes de la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Agitar el envase durante 2-3 minutos antes de usar. Aplicar a una distancia aproximada de 20-25 cm en 2-3 manos finas cruzadas, dejando 5-10 minutos entre capas. Seco aproximadamente en 20 minutos y repintable a los 10 minutos. Después del uso, invertir el envase y pulverizar brevemente para limpiar la válvula.

SEGURIDAD

Uso exclusivamente profesional. Aerosol extremadamente inflamable y recipiente a presión. Puede provocar irritación cutánea e irritación ocular grave. Mantener alejado del calor, chispas, llamas y otras fuentes de ignición. No perforar ni quemar el envase, incluso después de su uso. Consultar siempre la SDS específica de la referencia utilizada.

TRANSPORTE Y COV

Transporte: UN 1950, AEROSOLES, clase 2.1. Cantidad limitada ADR: 1 L. COV según SDS: 44,638 % p/p; 535 g/l para 23276 Negro y 550 g/l para 23277 Gris y 23278 Blanco. Límite de la categoría de producto indicado en la documentación técnica: 840 g/l.

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Conservar en un lugar fresco y bien ventilado, protegido de la luz solar y de fuentes de calor. La SDS recomienda almacenamiento a temperatura inferior a 20 °C y el envase no debe exponerse a temperaturas superiores a 50 °C. Vida útil aproximada: 1 año desde fabricación, en condiciones adecuadas de almacenamiento.