ME PLASTIC REPAIR 25"

Adhesivo PU 2K para reparación de plásticos

REF. 23428 | 50 ml | Negro



DESCRIPCIÓN

Sistema de poliuretano bicomponente de microemisión, formulado con prepolímero de isocianato reactivo. El sistema no está clasificado H351. Adhesivo estructural 2K de curado rápido, diseñado para reparaciones y uniones pequeñas, rápidas y duraderas, con buena resistencia al descuelgue y capacidad de relleno.

APLICACIONES

Según el catálogo GS, la familia ME Plastic Repair está destinada a plástico rígido y flexible, madera, hormigón, materiales compuestos termoestables, fibra de carbono y metales recubiertos.

DATOS DE APLICACIÓN

Parámetro	Valor
Tiempo de trabajo @ 23 °C	30 segundos
Tiempo de fijación @ 23 °C	2 minutos
Lijable después de @ 23 °C	5 minutos
Dureza Shore D	73
Resistencia a tracción	26 MPa
Módulo de Young	210 MPa
Elongación a rotura	58 %
Temperatura de transición vítrea	47 °C
Estabilidad UV	Supera ASTM G154, ciclo 4
Color final / comercial	Negro
Presentación	Cartucho 50 ml

CARACTERÍSTICAS

Curado rápido, fácil extrusión, buena resistencia al descuelgue y excelente capacidad de relleno. El adhesivo curado presenta resistencia frente a temperatura elevada, humedad, combustible y numerosos disolventes y productos químicos. En combinación con una malla de refuerzo permite reconstruir fijaciones de paragolpes rotas o ausentes.

APLICACIÓN

Usar con aplicador manual o neumático. Antes de montar el mezclador, purgar el cartucho hasta que ambos componentes fluyan. Colocar un mezclador estático y desechar los primeros 25-50 mm de material. El producto correctamente mezclado presenta color negro uniforme, textura cremosa, lisa y brillante.

INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Campo	Valor
Componente A	Líquido blanco; densidad relativa 1,21; UFI TDD0-S0PX-800N-2GJH.
Componente B	Líquido negro; densidad relativa 1,29; UFI TFD0-90DA-K004-RU4K.
Almacenamiento	Envase original cerrado, interior seco, 15-32 °C.
Vida útil	24 meses en cartucho original sellado.
Transporte	No peligroso para el transporte según las SDS de ambos componentes.
Uso	Profesional. Consultar las SDS de ambos componentes antes de utilizar el producto.

SEGURIDAD

Componente A: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 y Skin Sens. 1. Indicación suplementaria EUH204: contiene isocianatos. **Componente B:** Eye Irrit. 2 / H319. La información completa de seguridad, EPIs, manipulación y primeros auxilios se encuentra en las SDS vigentes.

DATOS COMERCIALES Y LOGÍSTICOS

Campo	Valor
EAN-13	8432304317447
HS Code	35069190
Origen	Unión Europea
Unidades / caja	1 unidad
MOQ GS	1 unidad

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Catálogo GS actualizado 2026, ref. 23428, y SDS vigentes GS de los componentes A y B. Los datos técnicos publicados han sido validados internamente dentro del GTDS. No se han añadido prestaciones no documentadas.

ME PLASTIC REPAIR 90"

Adhesivo PU 2K para reparación de plásticos

REF. 23429 | 50 ml | Negro



DESCRIPCIÓN

Sistema de poliuretano bicomponente de microemisión, formulado con prepolímero de isocianato reactivo. El sistema no está clasificado H351. Adhesivo estructural 2K de curado medio, diseñado para reparar roturas y fisuras con buena resistencia al descuelgue y capacidad de relleno.

APLICACIONES

Según el catálogo GS, la familia ME Plastic Repair está destinada a plástico rígido y flexible, madera, hormigón, materiales compuestos termoestables, fibra de carbono y metales recubiertos.

DATOS DE APLICACIÓN

Parámetro	Valor
Tiempo de trabajo @ 23 °C	90 segundos
Tiempo de fijación @ 23 °C	5 minutos
Lijable después de @ 23 °C	10 minutos
Dureza Shore D	73
Resistencia a tracción	26 MPa
Módulo de Young	210 MPa
Elongación a rotura	58 %
Temperatura de transición vítrea	47 °C
Estabilidad UV	Supera ASTM G154, ciclo 4
Color final / comercial	Negro
Presentación	Cartucho 50 ml

CARACTERÍSTICAS

Curado rápido, fácil extrusión, buena resistencia al descuelgue y excelente capacidad de relleno. El adhesivo curado presenta resistencia frente a temperatura elevada, humedad, combustible y numerosos disolventes y productos químicos. En combinación con una malla de refuerzo permite reconstruir fijaciones de paragolpes rotas o ausentes.

APLICACIÓN

Usar con aplicador manual o neumático. Antes de montar el mezclador, purgar el cartucho hasta que ambos componentes fluyan. Colocar un mezclador estático y desechar los primeros 25-50 mm de material. El producto correctamente mezclado presenta color negro uniforme, textura cremosa, lisa y brillante.

INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Campo	Valor
Componente A	Líquido blanco; densidad relativa 1,21; UFI RJD0-T02Q-V00N-D5QN.
Componente B	Líquido negro; densidad relativa 1,29; UFI KND0-90S4-6004-2H9Q.
Almacenamiento	Envase original cerrado, interior seco, 15-32 °C.
Vida útil	24 meses en cartucho original sellado.
Transporte	No peligroso para el transporte según las SDS de ambos componentes.
Uso	Profesional. Consultar las SDS de ambos componentes antes de utilizar el producto.

SEGURIDAD

Componente A: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 y Skin Sens. 1. Indicación suplementaria EUH204: contiene isocianatos. **Componente B:** Eye Irrit. 2 / H319. La información completa de seguridad, EPIs, manipulación y primeros auxilios se encuentra en las SDS vigentes.

DATOS COMERCIALES Y LOGÍSTICOS

Campo	Valor
EAN-13	4102870037134
HS Code	35069190
Origen	Unión Europea
Unidades / caja	1 unidad
MOQ GS	1 unidad

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Catálogo GS actualizado 2026, ref. 23429, y SDS vigentes GS de los componentes A y B. Los datos técnicos publicados han sido validados internamente dentro del GTDS. No se han añadido prestaciones no documentadas.

ME PLASTIC REPAIR 3,5 MIN

Adhesivo PU 2K para reparación de plásticos

REF. 23430 | 50 ml | Negro



DESCRIPCIÓN

Sistema de poliuretano bicomponente de microemisión, formulado con prepolímero de isocianato reactivo. El sistema no está clasificado H351. Adhesivo estructural 2K de curado lento, diseñado para reparar roturas y fisuras con buena resistencia al descuelgue y capacidad de relleno.

APLICACIONES

Según el catálogo GS, la familia ME Plastic Repair está destinada a plástico rígido y flexible, madera, hormigón, materiales compuestos termoestables, fibra de carbono y metales recubiertos.

DATOS DE APLICACIÓN

Parámetro	Valor
Tiempo de trabajo @ 23 °C	3,5 minutos
Tiempo de fijación @ 23 °C	15 minutos
Lijable después de @ 23 °C	15 minutos
Dureza Shore D	73
Resistencia a tracción	26 MPa
Módulo de Young	210 MPa
Elongación a rotura	58 %
Temperatura de transición vítrea	47 °C
Estabilidad UV	Supera ASTM G154, ciclo 4
Color final / comercial	Negro
Presentación	Cartucho 50 ml

CARACTERÍSTICAS

Curado controlado, fácil extrusión, buena resistencia al descuelgue y excelente capacidad de relleno. El adhesivo curado presenta resistencia frente a temperatura elevada, humedad, combustible y numerosos disolventes y productos químicos. En combinación con una malla de refuerzo permite reconstruir fijaciones de paragolpes rotas o ausentes.

APLICACIÓN

Usar con aplicador manual o neumático. Antes de montar el mezclador, purgar el cartucho hasta que ambos componentes fluyan. Colocar un mezclador estático y desechar los primeros 25-50 mm de material. El producto correctamente mezclado presenta color negro uniforme, textura cremosa, lisa y brillante.

INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Campo	Valor
Componente A	Líquido blanco; densidad relativa 1,21; UFI YQD0-T0FH-G00M-QUVS.
Componente B	Líquido negro; densidad relativa 1,29; UFI RTD0-A04W-T004-D6FU.
Almacenamiento	Envase original cerrado, interior seco, 15-32 °C.
Vida útil	24 meses en cartucho original sellado.
Transporte	No peligroso para el transporte según las SDS de ambos componentes.
Uso	Profesional. Consultar las SDS de ambos componentes antes de utilizar el producto.

SEGURIDAD

Componente A: Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 y Skin Sens. 1. Indicación suplementaria EUH204: contiene isocianatos. **Componente B:** Eye Irrit. 2 / H319. La información completa de seguridad, EPIs, manipulación y primeros auxilios se encuentra en las SDS vigentes.

DATOS COMERCIALES Y LOGÍSTICOS

Campo	Valor
EAN-13	4102870037141
HS Code	35069190
Origen	Unión Europea
Unidades / caja	1 unidad
MOQ GS	1 unidad

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Catálogo GS actualizado 2026, ref. 23430, y SDS vigentes GS de los componentes A y B. Los datos técnicos publicados han sido validados internamente dentro del GTDS. No se han añadido prestaciones no documentadas.



ME PLASTIC REPAIR 1 MIN

Adhesivo PU 2K transparente para reparación de plásticos

REF. 23431 | 50 ml | Transparente

DESCRIPCIÓN

Adhesivo bicomponente para trabajos de reparación y pequeñas uniones. La referencia 23431 se presenta en versión transparente. Los datos publicados en esta TDS se limitan a la información documentada en el catálogo GS y en las SDS vigentes de sus dos componentes.

DATOS DE APLICACIÓN

Parámetro	Valor
Tiempo de trabajo	50 segundos
Tiempo de aplicación	5 minutos
Tiempo para lijado	10 minutos
Elongación	58 %
Color final / comercial	Transparente
Presentación	Cartucho 50 ml

APLICACIÓN Y USO

Versión intermedia, adecuada para trabajos de reparación y pequeñas uniones. Utilizar con el sistema aplicador y mezclador compatible con cartuchos de 50 ml. Seguir siempre las instrucciones de uso y las medidas de seguridad indicadas en las SDS vigentes.

INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Campo	Valor
Componente A	Líquido transparente; densidad relativa 1,19; UFI 9WD0-T0UA-300M-1J1W.
Componente B	Líquido transparente; densidad relativa 1,10; UFI YYD0-A0HQ-E003-QVMY.
Transporte	No peligroso para el transporte según las SDS de ambos componentes.
Uso	Profesional. Consultar las SDS de ambos componentes antes de utilizar el producto.

SEGURIDAD

Componente A: Acute Tox. 4, STOT SE 3 y Skin Sens. 1. Componente B: Eye Irrit. 2 y Skin Sens. 1A. La información completa de seguridad, etiquetado, EPIs, manipulación y primeros auxilios se encuentra en las SDS vigentes.

DATOS COMERCIALES Y LOGÍSTICOS

Campo	Valor
EAN-13	4102870037158
HS Code	35069190
Origen	Unión Europea
Unidades / caja	1 unidad
MOQ GS	1 unidad

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Catálogo GS actualizado 2026, ref. 23431, y SDS vigentes GS de los componentes A y B. Se corrige en esta TDS el error de color del catálogo: la referencia 23431 es **transparente**, coherente con la denominación y propiedades físicas indicadas en ambas SDS. No se han añadido prestaciones técnicas no documentadas.