FILL BRUSH

Sellador de estanqueidad para aplicación a brocha

REF. 23446 | 850 ml | GRIS CLARO



DESCRIPCIÓN

Sellador monocomponente (1K) de estanqueidad para juntas de carrocería, listo para usar y de secado rápido. Su consistencia tixotrópica permite aplicación directa con brocha o espátula. Repintable una vez seco.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

NATURALEZA	1K	**DENSIDAD RELATIVA SDS**	0,978
COLOR	Gris claro	**VISCOSIDAD CINEMÁTICA**	20,5 mm²/s
FORMATO	850 ml	**HIDROSOLUBILIDAD**	Inmiscible
PESO ESPECÍFICO TDS	1,20	**USO**	Profesional

APLICACIÓN Y SECADO

Aplicar una capa uniforme o en cordón según la zona a sellar, con un espesor de película húmeda aproximado de 200 a 400 µm. No necesita tiempo de flash-off entre capas. Secado al aire: aproximadamente 60 minutos a 20 °C. Secado acelerado: 25 minutos a 60 °C o 10-15 minutos con lámpara infrarroja.

IDENTIFICACIÓN Y LOGÍSTICA

EAN-13	8432336420658	**HS CODE**	3214101000
ORIGEN	Unión Europea	**CAJA**	6 unidades
MOQ GS	6 unidades	**UFI**	EXC0-807X-R005-SSN6

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Desengrasar la superficie y eliminar polvo e impurezas antes de la aplicación. La superficie debe estar limpia y preparada para recibir el sellador.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Producto listo al uso (1K); no requiere dilución. Aplicar directamente con brocha o espátula. Distribuir de forma uniforme para reproducir el acabado de estanqueidad requerido. Limpiar el equipo con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Uso exclusivamente profesional. Producto clasificado como líquido y vapores muy inflamables; irritante cutáneo; puede provocar somnolencia o vértigo; presenta peligro por aspiración y es nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. Palabra de advertencia: PELIGRO. Consultar la SDS vigente antes de utilizar el producto y emplear los equipos de protección indicados.

TRANSPORTE Y COV

Transporte: UN 1263, PRODUCTOS PARA PINTURA, clase 3, grupo de embalaje II. Cantidad limitada ADR/IMDG: 5 L. Contenido de COV según SDS: 29 % p/p; 283,6 g/l.

ALMACENAMIENTO

Conservar en lugar fresco y bien ventilado, protegido de fuentes de calor, ignición y radiación solar directa. Evitar condiciones de humedad extremas y mantener el envase cuidadosamente cerrado y en posición vertical. La TDS técnica recomienda un rango de almacenamiento de +15 °C a +30 °C.